

529,301

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
8 avril 2004 (08.04.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/028972 A1(51) Classification internationale des brevets⁷ : C01G 9/02,
9/00, C09C 1/04(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/IB2003/005612(22) Date de dépôt international :
24 septembre 2003 (24.09.2003)

(25) Langue de dépôt : français


(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
2002/0557 25 septembre 2002 (25.09.2002) BE(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : SOCI-
ETE INDUSTRIELLE LIEGEOISE DES OXYDES SA
[BE/BE]; 144, Rue Joseph Wauters, B-4480 Engis (BE).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : GUIDI,
Tomizio [IT/BE]; Rue Maubeuge, 51, B-4100 Seraing
(BE). POLART, Jules [BE/BE]; Chaussée Bruneault,
380, B-7140 Morlanwelz (BE).(74) Mandataire : LAGET, Jean-Loup; Cabinet Loyer, 78,
Avenue Raymond Poincaré, F-75116 Paris (FR).(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AU, BA, BB, BG,
BR, BZ, CA, CN, CO, CR, CU, CZ, DM, DZ, EC, GD, GE,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV,
MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM,
PH, PL, RO, SC, SG, SK, SL, TN, TT, UA, US, VC, VN,
YU, ZA.(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ZINC OXIDE IN THE FORM OF AN IMPROVED FLOW POWDER, METHOD FOR THE PRODUCTION AND
USE THEREOF IN POLYMERS(54) Titre : OXIDE DE ZINC SOUS FORME DE POUDRE A COULABILITE AMELIOREE, LEUR PROCEDE DE PREPARA-
TION ET LEUR UTILISATION DANS LES POLYMERES

(57) Abstract: The invention relates to a method for atomizing an aqueous suspension of zinc oxygen compounds using a nozzle (6) in a flow of hot air enabling a powder to be obtained, the Flodex index thereof being less than 15 and the compressibility index thereof being less than 20 %. The powder is formed from micro-spherical particles whose diameter is approximately 50 - 200 µm, preferably 70 - 90 µm, made of smaller unit particles which are perfectly dispersable in elastomers or paints, for example. Said products can be used advantageously in the vulcanization of rubber.

[Suite sur la page suivante]

WO 2004/028972 A1



européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrége :** L'invention concerne un procédé d'atomisation d'une suspension aqueuse de composés oxygénés du zinc au moyen d'une buse (6) dans un courant d'air chaud permettant d'obtenir une poudre présentant un indice Flodex inférieur à 15 et un indice de compressibilité inférieur à 20 %. La poudre est formée de micro-sphérules présentant un diamètre D_{50} allant de 50 à 200 μm environ, de préférence de 70 à 90 μm , constituées de particules unitaires plus petites se dispersant parfaitement dans les élastomères ou les peintures par exemple. Ces produits trouvent une application intéressante lors de la vulcanisation du caoutchouc.

OXIDE DE ZINC SOUS FORME DE POUDRE A COULABILITE AMELIOREE, LEUR PROCEDE
DE PREPARATION ET LEUR UTILISATION DANS LES POLYMERES

La présente invention concerne des composés oxygénés du zinc sous forme de
5 poudre à coulabilité améliorée, leur procédé de fabrication et leur utilisation dans les
domaines des polymères, en particulier des élastomères.

On entend ici dans l'ensemble du texte ci-après, par composés oxygénés du zinc,
les oxydes, hydroxydes, carbonates, ou hydroxycarbonates de zinc et leurs dérivés.

L'oxyde de zinc est utilisé dans des domaines très variés, tels que ceux des
10 émaux, des varistances, des huiles, des peintures, des réactifs divers pour les polymères,
aussi bien plastiques qu'élastomères, et même dans l'alimentation animale. Pour ces
multiples applications, il se présente sous différentes formes, généralement sous l'aspect
d'une poudre.

Dans le domaine spécifique des élastomères, l'oxyde de zinc est employé
15 notamment en tant que catalyseur complexant de la réaction de vulcanisation, lors de la
réticulation des élastomères, ou en tant que charge semi-renforçante :

- en tant que catalyseur de la réaction de réticulation (c'est-à-dire création d'un
réseau pontal tridimensionnel grâce à un agent de vulcanisation, tel que le
soufre), l'oxyde de zinc est combiné avec l'acide stéarique pour former un
20 complexe activateur soluble dans la gomme, qui s'unit à l'agent de
vulcanisation pour permettre la fixation des chaînes macromoléculaires de
l'élastomère ; les mécanismes d'actions sont fugaces (complexes peu stables)
et/ou mal définis dans le cas de variations de certains paramètres (type
d'oxyde de zinc, surface spécifique, etc.) ;
- 25 — en tant que charges, au même titre que d'autres produits pulvérulents (noir de
carbone, craie, kaolins, talc, etc.) il permet de conférer au produit des
propriétés spécifiques (conductibilité, amélioration de la résilience, etc.).

Les paramètres physico-chimiques de l'oxyde de zinc permettent d'influer sur le
comportement du produit dans la grande majorité des applications. Afin de quantifier

les différences entre les divers oxydes de zinc les producteurs utilisent couramment des paramètres physico-chimiques qui permettent leur classification, notamment :

- la BET exprimée en m^2/g de produit (indicative de la surface spécifique)
- les teneurs résiduelles en métaux lourds (indicatives de la pureté).

5 La valeur de surface spécifique BET mesurée correspond à la surface accessible du produit pour un composé chimique donné. Cette surface varie selon la nature (gaz ou liquide) du solvant utilisé pour la mesure et reste donc une valeur indicative. Il est généralement admis que les produits à BET élevée ont une activité chimique de surface améliorée (réactivité) mais une dispersion difficile. Il existe actuellement dans le
10 commerce des oxydes de zinc dont la surface spécifique BET varie sur une large plage de valeurs, entre $0,5 \text{ m}^2/\text{g}$ et $100 \text{ m}^2/\text{g}$ environ.

La surface spécifique étant considérée comme une variable particulièrement influente dans la réactivité du ZnO , les fabricants utilisent différentes méthodes de synthèse qui permettent d'obtenir des oxydes de natures physiques différentes, en
15 fonction de leur application ultérieure.

Un des procédés de fabrication est le procédé dit «humide» (wet process). Il comporte deux phases principales :

Phase 1 : la réaction de SO_2 sur du zinc métallique, en présence d'eau produit ZnS_2O_4 et est suivie d'une précipitation par un agent alcalin (NaOH) pour donner un
20 précipité d'oxyde de zinc ou d'hydroxyde de zinc qui est ensuite filtré puis lavé.

C'est lors de la réaction de précipitation qu'il est possible dans un premier temps de maîtriser la BET du produit (notamment en fonction de la vitesse de précipitation, la nature de l'agent alcalin, la concentration des produits, etc.). En effet, les conditions d'obtention du gâteau d'oxyde de zinc ou d'hydroxyde de zinc gouvernent la nature
25 finale du produit (forme des particules, surface spécifique, etc.). Ces paramètres pourront être encore modifiés lors des traitements ultérieurs, mais l'essentiel des caractéristiques spécifiques classiques provient de cette première phase réactive complexe.

Phase 2 : dans cette phase, est effectuée la calcination de l'hydroxyde de zinc ou de l'oxyde de zinc, ou le séchage de l'oxyde issu du gâteau de filtration, oxyde qui est ensuite conditionné en sacs ou en trémies.

Le séchage peut-être effectué :

- 5 – soit dans des fours rotatifs où le produit est en contact direct avec la flamme ou avec les parois chaudes du four donnant lieu à des gros granules très durs, qui nécessitent d'être ensuite broyés avant utilisation. L'oxyde de zinc ainsi obtenu présente souvent une faible surface spécifique.
- 10 – soit en aspirant le gâteau de filtration dense et compact dans un courant d'air chaud, selon un procédé appelé «flash». Le produit obtenu est une poudre très fine, présentant parfois des agglomérats qui nécessitent un broyage avant dispersion.

Le choix du procédé de séchage, et de ses paramètres (températures, vitesse des fluides, type d'installation, etc.) permettent l'obtention de produits spécifiques.

15 Cependant ces techniques de séchage conduisent à des oxydes de zinc qui possèdent une coulabilité médiocre, présentant fréquemment des agglomérats ainsi qu'une prise en masse lors de leur stockage. Ces agglomérats sont en outre préjudiciables à une bonne incorporation desdits oxydes dans les élastomères, mais aussi lors de leur transport où ils colmatent fréquemment les canalisations.

20 Les inventeurs ont découvert de manière surprenante, qu'en utilisant pour le séchage de composés oxygénés du zinc, et en particulier de l'oxyde de zinc un procédé d'atomisation, et en réglant avec précision certains paramètres de fonctionnement, on pouvait obtenir un composé oxygéné de zinc à coulabilité et dispersibilité améliorées, et à bonne réactivité, sans altérer sa surface spécifique.

25 La présente invention concerne donc un composé oxygéné du zinc sous forme de micro-sphérules caractérisé en ce qu'il présente un indice Flodex inférieur à 15, de préférence inférieur à 10.

30 L'indice Flodex est un test permettant de mesurer la facilité d'écoulement des poudres. L'appareil utilisé est un récipient dans lequel on place la poudre à tester et dont la base consiste en un diaphragme d'ouverture calibrée au travers duquel on observe s'il

y a écoulement de ladite poudre. Par essais successifs, on détermine le diamètre minimum par lequel cette poudre s'écoule librement. Ce diamètre (en millimètres) correspond à l'indice Flodex.

5 Un très faible indice (inférieur à 15, voire inférieur à 10) indique donc un produit de très haute coulabilité appelé ici «Free-Flowing». Les nombreux avantages qui en découlent sont notamment :

- un ensachage facilité ;
- une amélioration des conditions de dosage dans des systèmes semi-automatiques et automatiques, principalement en ce qui concerne la reproductibilité, les vitesses de dosage, la suppression des colmatages et des effets de mottage ;
- la suppression des stagnations de poudre dans les coudes de canalisation lors de transports pneumatiques par exemple ;
- la limitation de l'émission de fines lors des diverses manutentions (par exemple lors de dosages, de remplissages de réservoirs, etc.) ce qui réduit notablement les problèmes liés à la sécurité, à l'environnement, ainsi que les pertes de produit.

De manière préférée, la densité apparente des composés oxygénés du zinc en poudre selon l'invention est supérieure à 0,8 environ. En outre, ils présentent avantageusement un indice de compressibilité $[(\text{densité tassée} - \text{densité apparente}) \times 100 / \text{densité tassée}]$, inférieur à 20 % environ, de préférence inférieur à 15 % environ et avantageusement compris entre 10 et 12 % environ.

Le composé oxygéné du zinc en poudre peut ainsi être stocké sur une longue période (au moins un an) sans présenter d'agglomérats ni de phénomène de «mottage».

25 Les composés oxygénés du zinc sont de préférence choisis parmi un oxyde de zinc, un hydroxyde de zinc, un carbonate de zinc, un hydroxycarbonate de zinc ou un mélange de ceux-ci.

La présente invention concerne également un procédé de préparation du composé oxygéné de zinc précité, caractérisé en ce qu'il consiste à injecter au moyen d'une buse une suspension aqueuse dudit composé oxygéné du zinc, présentant une

teneur en matières solides de 25 à 70 % en poids, sous une pression de 10 à 100 bars environ, à l'intérieur d'une chambre d'atomisation, dans un courant de gaz entrant à une température de 250 à 800° C environ et sortant à une température de 50 à 300° C environ.

- 5 La suspension aqueuse de composé oxygéné du zinc à 25-70 % en poids de matières solides, de préférence 35 à 60 % en poids est suffisamment fluide pour être pulvérisée (atomisée) par une buse.

De préférence, la teneur en matières solides est comprise entre 40 et 45 % en poids dans la suspension aqueuse.

- 10 La technique de séchage selon l'invention autorise l'apport de certains additifs dans la suspension et permet d'obtenir une homogénéisation parfaite au sein du produit. En particulier, si l'on souhaite augmenter la teneur en matières solides jusqu'à 45-70 % en poids, il peut être avantageux d'ajouter un agent dispersant, et stabilisant de ladite suspension, tel qu'un polyacrylate.

- 15 Le courant gazeux peut être de l'air, de l'azote ou tout gaz adéquat (issu d'un recyclage, par exemple d'un procédé de combustion). De préférence, le courant de gaz est un courant d'air.

- En sortie de la chambre d'atomisation la température du gaz est avantageusement comprise entre 90 et 220° C, et de préférence entre 105 et 170° C
20 environ.

Le temps de séjour dans la chambre d'atomisation ne dépasse pas 10 secondes, et est préférentiellement voisin de 4 à 5 secondes.

La surface spécifique BET du produit obtenu peut aller jusqu'à 150 m²/g, mais elle est avantageusement inférieure à 100 m²/g, et de préférence inférieure à 50 m²/g..

- 25 Le procédé selon l'invention, dit d'atomisation, est un processus de séchage qui permet de conserver l'intégralité des propriétés physico-chimiques (notamment la surface spécifique) de la particule depuis la réaction de précipitation, tout en modifiant la structure macroscopique du produit en favorisant la formation de micro-sphérules à répartition granulométrique étroite. En effet, il apparaît que les micro-sphérules
30 présentent un D₅₀ (taille correspondant à 50 % de la courbe de répartition

granulométrique cumulée) compris entre 50 et 200 μm environ, avantageusement entre 50 et 100 μm environ, et de préférence entre 70 et 90 μm environ.

Afin d'obtenir une répartition étroite de la granulométrie des particules, pour l'introduction de la suspension de composé oxygéné du zinc dans la chambre
5 d'atomisation, une buse d'injection est préférable à un disque tournant.

En effet, pour obtenir des particules plus grosses, avec un disque tournant, il est nécessaire de réduire sa vitesse de rotation. Les gouttelettes projetées sont alors trop grosses pour être séchées avant d'atteindre les parois de la chambre et provoquent des dépôts sur ces dernières.

10 Dans la présente invention, en combinaison avec le réglage de la pression, le choix du diamètre de sortie du gicleur (par exemple entre 0,8 et 6 mm) permet de faire varier la taille des micro-sphérules souhaitées, entre 50 et 100 μm environ, toujours en les produisant suivant une répartition granulométrique étroite.

De manière avantageuse, la pression d'injection est comprise entre 15 et 80 bars
15 environ. La buse utilisée est de préférence un gicleur à chambre de tourbillonnement.

Le composé oxygéné du zinc obtenu par le procédé selon l'invention ne présente plus de «mottage» et permet d'obtenir un écoulement de type «micro-billes» qui rend le produit très facilement véhiculable par les voies pneumatiques sans colmater les canalisations.

20 Ceci est un avantage important pour l'utilisation des composés oxygénés du zinc selon l'invention dans des mélangeurs industriels avec migration pneumatique des ingrédients pulvérulents, ainsi que pour leur utilisation dans des matrices de polymères, en évitant la formation d'agglomérats indivisibles lors de la phase de mélangeage.

Ces avantages ont pu être mis en évidence plus particulièrement lors de la
25 vulcanisation des élastomères. Ainsi, ont été constatées une meilleure dispersion notamment de l'hydroxycarbonate de zinc et de l'oxyde de zinc dans les matrices de caoutchouc avec des temps de mélangeage réduits, et une meilleure reproductibilité (qui se traduit sur des paramètres tels que le taux de réticulation, la résistance à la rupture et à l'allongement), ainsi qu'un taux d'encrassement des moules nettement réduit,
30 permettant d'utiliser ces produits sur une plus longue durée. En outre, après stockage,

on a constaté l'absence d'efflorescences blanchâtres, fréquemment présentes à la surface du caoutchouc avec les oxydes de zinc de l'art antérieur.

Cette meilleure dispersion est due au fait que les micro-sphérules sont en réalité constituées de particules unitaires plus petites ayant un D_{50} compris entre 1 et 20 μm environ, avantageusement entre 1 et 15 μm , sans liant.

Lors de l'incorporation du composé de zinc dans la matrice d'élastomère, ou de la mise en suspension dans un liquide (eau, par exemple), les micro-sphérules se désagrègent, donnant naissance à ces particules unitaires plus petites, mais possédant une surface spécifique BET inchangée.

Pour l'oxyde de zinc, ces particules unitaires présentent un D_{50} plutôt compris entre 1 et 10 μm environ, de préférence entre 1 et 5 μm , ou même entre 1 et 3 μm environ. Pour l'hydroxycarbonate de zinc, les dimensions (D_{50}) de ces particules unitaires sont comprises approximativement entre 1 et 20 μm , de préférence entre 1 et 15 μm .

Un liant, tel qu'un polyol, pourrait néanmoins être ajouté au composé oxygéné du zinc, pour mieux lier les particules unitaires entre elles en formant la micro-sphérule. Cependant, un tel liant n'est pas nécessaire dans l'invention, et permet de ne pas «polluer» le matériau dans lequel seront incorporées les micro-sphérules (élastomères, ...).

Les composés oxygénés du zinc selon la présente invention, pouvant être produits par le procédé décrit ci-dessus, trouvent une utilisation intéressante lors de la réticulation de polymères, en particulier lors de la vulcanisation d'élastomère.

Ces composés peuvent aussi être utilisés en tant que pigments ou charges, par exemple dans les peintures, le verre, ou les céramiques.

La présente invention va être illustrée par des exemples non limitatifs, en référence aux figures annexées sur lesquelles :

la Figure 1 est un schéma présentant le dispositif permettant la réalisation du procédé selon l'invention,

les Figures 2a, 2b et 2c montrent la répartition granulométrique de plusieurs types d'oxydes de zinc,

- la Figure 3 présente des courbes montrant la fréquence d'apparition des particules en fonction de leur section sur des coupes de matrices caoutchouc incorporant divers ZnO,
- la Figure 4 est un graphique présentant la résistance à l'allongement de pièces caoutchouc dans lesquelles ont été incorporés différents oxydes de zinc,
- la Figure 5 est un graphique présentant la résistance à la rupture de pièces caoutchouc dans lesquelles ont été incorporés différents oxydes de zinc,
- la Figure 6 est un graphique présentant le taux de réticulation et les pentes de réversion de matrices caoutchouc dans lesquelles ont été incorporés différents oxydes de zinc,
- la Figure 7 est un graphique montrant la vitesse d'encrassement de moules servant à la fabrication de pièces caoutchouc incorporant différents oxydes de zinc.

Exemple 1 : Dispositif

Un dispositif permettant de réaliser le procédé selon l'invention, présenté sur la Figure 1, comporte une chambre cylindrique d'atomisation 1 à fond conique dans laquelle circule un courant d'air chaud. L'air entrant traverse préalablement un filtre 2 et un brûleur 3 permettant son préchauffage, et pénètre, à une température de 550° C, dans la partie supérieure de la chambre d'atomisation 1 au travers d'un distributeur à ailettes 4. Le débit d'air pendant les essais était de l'ordre de 700 N m³/h.

L'alimentation en oxyde de zinc s'effectue par la canalisation 5 au moyen d'une pompe, sous la forme d'une suspension aqueuse renfermant de 40 à 45 % en poids de ZnO préparée dans un mélangeur-disperseur 12. Ladite suspension est introduite, à un débit d'environ 80-100 litres par heure et sous une pression de 20 à 30 bars, par l'intermédiaire d'une buse 6 disposée au centre de la chambre 1. Ladite suspension est pulvérisée (atomisée) et séchée en quelques secondes dans le courant d'air chaud.

Les particules de ZnO obtenues tombent dans la partie inférieure de la chambre où elles sont recueillies et évacuées par la vanne 7 pour être par exemple mises en sac immédiatement. On recueille à ce niveau entre 85 et 90 % de l'oxyde de Zinc FF (Free Flowing) sous la forme de sphérules de diamètre moyen compris entre 70 et 100 μm comportant moins de 0,5 % d'eau résiduelle. Les particules les plus fines sont évacuées dans l'air sortant de la chambre par la canalisation 8 sous l'action d'aspiration d'un ventilateur 9. Elles sont ensuite séparées de l'air sortant par exemple dans un cyclone 10 et récupérées par la vanne 11 pour être éventuellement recyclées au niveau de la préparation de la suspension dans le disperseur 12. Environ 10 à 15 % en poids de fines (poudre non agglomérée sous forme de sphérules) sont ainsi immédiatement séparées des sphérules d'oxyde de zinc constituant le ZnO FF de l'invention, et recyclées.

L'air est filtré au moyen d'un filtre à manche 13 avant de quitter le circuit. Les particules éventuellement récupérées à ce stade sont collectées au niveau de la vanne 14 et peut être également recyclées vers le disperseur 12 (suivant le trait pointillé).

La buse 6 utilisée peut être un gicleur de type possédant une chambre de tourbillonnement (type Delavan SDX) de diamètre de sortie 1,62 mm dans l'exemple présenté, ou une buse à deux fluides dans laquelle l'énergie est apportée par de l'air comprimé qui permet d'obtenir de très hauts degrés de pulvérisation et donc des poudres plus fines.

Le tableau 1 suivant présente les résultats d'analyse de deux séries d'oxyde de zinc séchés par le procédé d'atomisation selon l'invention au moyen du dispositif décrit ci-dessus.

Le ZnO n° 1 est un produit issu directement du gâteau de filtration du procédé de préparation dit «humide».

Le ZnO n° 2 est un oxyde de zinc obtenu par calcination.

Ces deux oxydes ont été mis en suspension dans l'eau (40-45 %) et ont été soumis au procédé selon l'invention dans un dispositif tel que celui présenté dans l'exemple 1.

Tableau 1

	ZnO n° 1	ZnO n° 2
Surface BET (m ² /g)	38	7,2
Prise d'huile		
ml/100 g	51,5	40,8
Couple max. (mNm)	360	180
Coulabilité		
Indice Flodex (mm)	5	5
Densité		
apparente	0,893	1,128
tassée	1,010	1,263
Indice de compressibilité	11,6	10,7
Granulométrie		
refus cumulés (%) 212 µm	0,4	0,2
106 µm	66,4	56,3
75 µm	87,6	81,4
45 µm	97,8	96,4
32 µm	99,7	99,4
Passant 32 µm	0,3	0,6
refus humide (%) 45 µm	< 0,1	< 0,1
Composition chimique		
H ₂ O à 105° C (%)	0,24	0,08
ZnO (%)	95,6	98,2
S _{Total} (%)	1,1	0,39
S _{sulfure} (%)	0,65	0,09
S _{sulfate} (%)	0,21	0,37
Cu (ppm)	3,3	3,0
Mn (ppm)	0,8	0,7
Pb (ppm)	15	16
Cd (ppm)	< 0,5	< 0,5

Exemple 2 : Comparaison des caractéristiques physico-chimiques de plusieurs ZnO.

Le tableau 2 ci-après, associé aux Figures 2a à 2c, permet de comparer les caractéristiques physico-chimiques d'oxydes de zinc séchés par des procédés différents :

- a. le procédé thermique classique ZnO CR
- 5 b. le procédé dit «spin flash» ZnO HR 30
- c. le procédé d'atomisation selon l'invention ZnO FF (Free Flowing).
- d. un oxyde de zinc séché par un procédé «flash»

Tableau 2

	a	b	d	c	
Exemples ZnO	ZnO CR	ZnO HR30	ZnO	ZnO FF	
Procédé de séchage	thermique	Spin flash	flash	atomisation	
BET (m ² /g)	5	46 (20-50)	43	47 (40-45)	
Prise d'huile (ml/100g)	35	55	49	57	
Indice Flodex (mm)	36	34	30	9	
D10	0,15	0,73	0,73	0,79**	60,1*
D50	0,78	2,95	3,18	3,85**	79,1*
D99	28,36	23,45	33,2	32,75**	95,1*

* avant dispersion

10 ** après dispersion 15 min (ici dans l'eau)

Les valeurs D représentent les tailles de particules (en µm) correspondant respectivement à 10, 50 et 99 % de la courbe de répartition cumulée, par mesure laser.

On retrouve après dispersion dans l'eau du ZnO FF (c) des tailles de particules qui sont comparables à celles des autres produits connus, sans devoir subir des opérations mécaniques telles que le broyage (cf. aussi le graphique de la Figure 3).

15

Exemple 3 : Incorporation de divers ZnO dans des matrices caoutchouc solides

Sur un mélangeur à cylindres chauffé à 150°C (température de consigne), le polymère est d'abord réchauffé pendant 2 minutes, puis sont introduits simultanément l'oxyde de zinc et l'acide stéarique. Le mélangeage est poursuivi pendant 5 minutes, avant de presser le mélange dans une presse à plateaux durant deux minutes à 150° C. Des fines coupes (50 nanomètres) d'épaisseur sont préparées par ultramicrométrie à -130° C à l'aide d'un couteau en diamant, avant d'être déposées sur une grille en cuivre en vue de leur observation au microscope électronique à transmission (TEM). L'aire de la section des particules observables sur la coupe de l'échantillon a été mesurée.

Les constituants et quantités mis en œuvre étaient les suivants :

- pour 100 parties en poids de polymère (caoutchouc solide) :
- 15 parties en poids de ZnO (CR, HR30 ou FF ayant les propriétés présentées dans le Tableau 2, le ZnO Aktiv Bayer présentant un indice Flodex > 36 et une surface spécifique BET de l'ordre de 45 m²/g)
- 3 parties en poids d'acide stéarique.

Pour cet essai, les proportions en ZnO et en acide stéarique ont été augmentées par rapport aux proportions classiques (5 parties de ZnO et 1,5 à 2 parties d'acide stéarique) de manière à pouvoir observer visuellement leur comportement dans la matrice caoutchouc.

La Figure 3 présente les comparaisons des résultats d'analyse des images pour ces trois oxydes : fréquence en fonction de l'aire en μm^2 de la section des particules observables sur la coupe. Ces courbes montrent principalement que le ZnO selon l'invention (ZnO FF séché par atomisation) présente, après incorporation dans la matrice caoutchouc, moins de grosses particules que le ZnO CR (séché par un procédé thermique classique) : on note en effet une diminution importante du pic autour de 0,02 μm^2 . Les profils des courbes du ZnO FF et du ZnO HR30 sont similaires.

Néanmoins, dans le mélange élastomère, le nombre de petites particules est plus élevé pour le ZnO FF, ce qui signifie que la réaction page 1 ligne 14 des produits entre eux est plus complète et qu'en conséquence les taux de ZnO habituellement utilisés

peuvent être diminués très sensiblement (c'est-à-dire être réduits de 5 % à 2,5 %, voire même jusqu'à 1,5 % en poids).

Exemple 4 : Mesures des résistances à la rupture et à l'allongement.

Les tests de résistances à la rupture et à l'allongement ont été effectués selon les
5 normes ISO 37 = NF T46.002 = ASTM D 412 sur les échantillons préparés selon le
protocole de l'exemple 3 ci-dessus avec des caoutchouc NR (Natural Rubber,
caoutchouc naturel). Les quantités des différents oxydes de zinc introduits dans les
matrices étaient de 3 parties (3p) en poids ou de 1,5 parties (1,5 p) en poids. Les
propriétés mécaniques (résistance rupture, allongement ...) ont été mesurées avant et
10 après exposition à l'air pendant 7 jours à 100° C. Les résultats sont présentés sur les
Figures 4 et 5.

Ces résultats montrent de meilleures tenues au vieillissement des caoutchoucs
renfermant 3p et 1,5 p de ZnO FF selon l'invention.

Des essais similaires avec des matrices en EPDM (Ethylene Propylene Diene
15 Monomer) ont présenté des améliorations plus importantes.

Exemple 5 : Taux de réticulation et pente de réversion.

Sur les échantillons de l'exemple 4 ont été mesurés les taux de réticulation
(créations de «ponts» entre les chaînes de polymères) graphiquement sur les courbes
rhéométriques des mélanges (courbes de réticulation) à 170 °C sur un rhéomètre à rotor
20 oscillant (Type R 100). Il s'agit de la différence entre le couple maxi (point haut de la
courbe) et le couple mini (point bas de la courbe). Il est exprimé en «points».

En ce qui concerne la pente de réversion, on mesure graphiquement la
décroissance de la courbe (en points) 6 minutes à partir du couple maxi. On teste ainsi la
densité pontale résiduelle après 6 minutes à la température de vulcanisation.

25 Il est apparu qu'avec le ZnO FF selon l'invention, (cf. Figure 6), la réversion est
nettement diminuée, ce qui permet d'éviter l'utilisation de produits additionnels à action
anti-réversante. L'énergie d'activation des ponts créés avec le ZnO FF est donc
supérieure à celle des autres types d'oxydes de zinc.

Exemple 6 : Aptitude au moulage- limitation de l'encrassement

Les essais réalisés sur l'utilisation industrielle du ZnO Free Flowing ont permis de mettre en évidence une amélioration de l'injectabilité des mélanges, couplée à une limitation importante de l'encrassement des outillages.

5 La formulation est réalisée à partir de caoutchouc naturel et d'EPDM (proportions de 70/30) pour une pièce de clapet de chasse d'eau. On observe les empreintes du moule (24 E ici à 24 Empreintes) et on quantifie la surface matifiée (salie) sur chacune des empreintes. Le pourcentage exprimé sur le graphique de la Figure 7 correspond au pourcentage de la surface totale des 24 pièces contaminée en
10 fonction du temps ; 100 % indique que 100 % de la surface des pièces est mate, et le moule totalement encrassé.

On remarque sur la Figure 7 que le temps d'utilisation des moules peut être doublé en utilisant l'oxyde de zinc selon l'invention, par rapport aux autres oxydes de zinc testés (HR30, CR, Bayer Aktiv).

REVENDEICATIONS

1. Composé oxygéné du zinc sous forme de micro-sphérules constituées de particules unitaires plus petites et présentant un indice Flodex inférieur à 15.
2. Composé oxygéné du zinc selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il
5 présente un indice Flodex inférieur à 10.
3. Composé oxygéné du zinc selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il présente un indice de compressibilité $[(\text{densité tassée} - \text{densité apparente}) \times 100 / \text{densité tassée}]$ inférieur à 20 %.
4. Composé oxygéné du zinc selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il
10 présente un indice de compressibilité inférieur à 15 %.
5. Composé oxygéné du zinc selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il présente une surface spécifique B.E.T. inférieure à $100 \text{ m}^2/\text{g}$.
6. Composé oxygéné du zinc selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il
15 présente une surface spécifique B.E.T. inférieure à $50 \text{ m}^2/\text{g}$.
7. Composé oxygéné du zinc selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les micro-sphérules présentent un D_{50} (taille correspondant à 50 % de la courbe de répartition granulométrique cumulée) compris entre 50 et $200 \mu\text{m}$ environ.
8. Composé oxygéné du zinc selon la revendication 7, caractérisé en ce que les
20 micro-sphérules présentent un D_{50} compris entre 50 et $100 \mu\text{m}$, de préférence entre 70 et $90 \mu\text{m}$ environ.
9. Composé oxygéné du zinc selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les micro-sphérules sont constituées de particules
25 unitaires plus petites ayant un D_{50} compris entre 1 et $15 \mu\text{m}$ environ, sans liant.
10. Composé oxygéné du zinc selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est choisi parmi un oxyde de zinc, un hydroxyde de zinc, un carbonate de zinc, un hydroxycarbonate de zinc ou un mélange de ceux-ci.

11. Procédé de préparation de composé oxygéné du zinc selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il consiste à injecter au moyen d'une buse (6) une suspension aqueuse dudit composé oxygéné du zinc, présentant une teneur en matières solides de 25 à 70 % en poids, sous une pression de 10 à 100 bars environ, à l'intérieur d'une chambre d'atomisation (1), dans un courant de gaz entrant à une température de 250 à 800° C environ et sortant à une température de 50 à 300° C environ.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la teneur en matières solides est comprise entre 40 et 45% en poids dans la suspension aqueuse.

10 13. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la suspension aqueuse présente une teneur en matières solides comprise entre 45 et 70 % en poids, et en ce qu'on ajoute à ladite suspension un agent dispersant, tel qu'un polyacrylate.

14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, caractérisé en ce que la pression d'injection est comprise entre 15 et 80 bars environ.

15 15. Procédé selon l'une quelconque des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que la température du gaz en sortie de la chambre d'atomisation (1) est comprise entre 90 et 220° C environ.

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que la température du gaz en sortie de la chambre d'atomisation (1) est comprise entre 105 et 170° C environ.

20 17. Procédé selon l'une quelconque des revendications 11 à 16, caractérisé en ce que le gaz est de l'air.

18. Utilisation de composé oxygéné du zinc selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, ou produit selon l'une quelconque des revendications 11 à 17 lors de la réticulation de polymères.

25 19. Utilisation selon la revendication 18, lors de la vulcanisation d'élastomère.

20. Utilisation de composé oxygéné du zinc selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, ou produit selon l'une quelconque des revendications 11 à 17 en tant que pigment ou charge, dans les peintures, le verre ou les céramiques.







Fig. 1







Fig. 3



Type et taux de ZnO

Fig. 4

BEST AVAILABLE COPY





Fig. 5

BEST AVAILABLE COPY

Fig. 6



BEST AVAILABLE COPY




Fig. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat
PCT/IB 02/05612

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C01G9/02 C01G9/00 C09C1/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C01G C09C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FR 2 641 268 A (BRUGGEMANN KG L) 6 July 1990 (1990-07-06)	1-10
A	the whole document	11-17
X	EP 1 172 334 A (SHOWA DENKO KK) 16 January 2002 (2002-01-16) table 2	1-6
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 04, 31 March 1998 (1998-03-31) & JP 09 309725 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 2 December 1997 (1997-12-02) abstract	11-17
A	US 5 000 888 A (KILBRIDE JR TERENCE K ET AL) 19 March 1991 (1991-03-19) column 7, line 60 -column 8, line 45	1,2

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 March 2004

Date of mailing of the international search report

11/03/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Siebel, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Publication No
PCT/IB 03/05612

Patent document cited in search report	Classification date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2641268	A	06-07-1990	DE 3900243 A1 12-07-1990 BE 1003259 A4 11-02-1992 FR 2641268 A1 06-07-1990 NL 9000021 A 01-08-1990
EP 1172334	A	16-01-2002	AU 765502 B2 18-09-2003 AU 2326500 A 25-08-2000 EP 1172334 A1 16-01-2002 CN 1343181 T 03-04-2002 WO 0046152 A1 10-08-2000 US 6335002 B1 01-01-2002
JP 09309725	A	02-12-1997	NONE
US 5000888	A	19-03-1991	NONE

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demander nationale No
PCT/IB 05612

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 C01G9/02 C01G9/00 C09C1/04

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 C01G C09C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	FR 2 641 268 A (BRUGGEMANN KG L) 6 juillet 1990 (1990-07-06)	1-10
A	le document en entier	11-17
X	EP 1 172 334 A (SHOWA DENKO KK) 16 janvier 2002 (2002-01-16) tableau 2	1-6
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 04, 31 mars 1998 (1998-03-31) & JP 09 309725 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 2 décembre 1997 (1997-12-02) abrégé	11-17
A	US 5 000 888 A (KILBRIDE JR TERENCE K ET AL) 19 mars 1991 (1991-03-19) colonne 7, ligne 60 -colonne 8, ligne 45	1,2

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *&* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

4 mars 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

11/03/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Siebel, E

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No
PCT/IB 00/05612

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2641268	A	06-07-1990	DE 3900243 A1 BE 1003259 A4 FR 2641268 A1 NL 9000021 A	12-07-1990 11-02-1992 06-07-1990 01-08-1990
EP 1172334	A	16-01-2002	AU 765502 B2 AU 2326500 A EP 1172334 A1 CN 1343181 T WO 0046152 A1 US 6335002 B1	18-09-2003 25-08-2000 16-01-2002 03-04-2002 10-08-2000 01-01-2002
JP 09309725	A	02-12-1997	AUCUN	
US 5000888	A	19-03-1991	AUCUN	